



SKAMOTEC EASYMIX

Univerzální malta pro spojování, plnění a omítky

Údaje o produktu

Popis

SKAMOTEC EASYMIX je lehká univerzální malta na bázi rychle tvrdnoucího cementu a vláknů, do které stačí pouze přidat vodu. SKAMOTEC EASYMIX se mimořádně dobře zpracovává a tvrdne rychleji než jiné obdobné produkty. Hlavní složkou produktu je speciální rychle tvrdnoucí cement a mikročástice křemene.

Aplikace

SKAMOTEC EASYMIX je univerzální malta používaná pro spojování, plnění a omítky při budování obestaveb krbů.

Příprava

Povrch musí být pevný a bez prachu. Vzhledem k absorpčním vlastnostem materiálu je třeba desky SKAMOTEC 225 před nanesením malty SKAMOTEC EASYMIX pečlivě navlhčit vodou.

Míchání

Do nádoby se nejdříve nalije voda. Následně se přidává malta SKAMOTEC EASYMIX a směs je třeba pomocí vhodné míchače pečlivě míchat minimálně 5 minut, dokud nedosáhne požadované konzistence. Manuální míchání lze provádět pomocí vrtačky s nízkými otáčkami a vhodným míchacím nástavcem.

Použití

Nanášejte pomocí ocelové zednické lžice nebo hrubé zoubkované zednické lžice. Povrch upravte plastovou nebo pěnovou hladicí lištou nebo houbou. Pokud pracujete v období s vysokými teplotami, je třeba desky SKAMOTEC 225 navlhčit větším množstvím vody, aby se zabránilo rychlému vysychání. V případě použití na omítku mají jednotlivé vrstvy podle normy tloušťku přibližně 2–8 mm. Pro minimalizaci rizika prasklin je možné mezi vrstvy umístit zesilující síť ze skleněného vlákna. Pracovní doba je 20–30 minut při teplotě +20 °C. Dovolujeme si upozornit, že první vrstva bude schnout rychleji než následující. Vyšší teploty dobu zpracování a tvrdnutí zkrátí, nižší teploty je prodlouží.

Pokrytí

V závislosti na typu stěny a povrchu doporučujeme použít 1 balení malty SKAMOTEC EASYMIX (18 kg), které při aplikaci vrstvy o tloušťce 8–10 mm pokryje 1,83 m².

Omezení

Práce s maltou SKAMOTEC EASYMIX se nesmí provádět při teplotách pod +5 °C a malta během nanášení a tvrdnutí nesnáší mráz a déšť.

Skladování

V případě řádného suchého a vhodného uskladnění v neotevřeném původním balení je doba životnosti 12 měsíců.

Balení

Plastové vaky

Technické údaje

Typické vlastnosti

Pevnost v tlaku	5 MPa
Hustota (za mokra)	1500 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	≤ 7
Obsah chromu	< 2 mg/kg cementu
Obsah chloru	0,003 hmotnostních %
Barva	Bílá
Hmotnost, netto	18 kg
Nehořlavost	A1
Číslo harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží	28245090

Přidaná voda

260–270 ml na 1 kg suché univerzální malty (4,7–4,9 l na balení).

Teplota nalévání

Od +5° do +25 °C.

Doba otevření

Přibližně 20–30 min. při teplotě +20 °C.

Tloušťky vrstvy

Přibližně 2–8 mm.

Výnos:

Z 1 kg suché univerzální malty lze vyrobit přibližně 0,65 l mokré malty.

Další informace

www.skamol.com nebo volejte +45 9772 1533