



SKAMOTEC EASYMIX

Univerzálna malta pre spájanie, plnenie a omietky

Údaje o produkte

popis

SKAMOTEC EASYMIX je ľahká univerzálna malta na báze rýchlo tvrdnúceho cementu a vlákna, do ktorej stačí len pridať vodu. SKAMOTEC EASYMIX sa mimoriadne dobre spracováva a tvrdne rýchlejšie než iné obdobné produkty. Hlavnou zložkou produktu je špeciálny rýchlo tvrdnúce cement a mikročastice kremeňa.

aplikácia

SKAMOTEC EASYMIX je univerzálny malta používaná pre spájanie, plnenie a omietky pri budovaní stavieb krbov.

Príprava

Povrch musí byť pevný a bez prachu. Vzhľadom k absorpčným vlastnostiam materiálu je potrebné dosky SKAMOTEC 225 pred nanesením malty SKAMOTEC EASYMIX starostlivo navlhčiť vodou.

miešanie

Do nádoby sa najskôr naleje voda. Následne sa pridáva malta SKAMOTEC EASYMIX a zmes je potrebné pomocou vhodného miešača starostlivo miešať minimálne 5 minút, kým nedosiahne požadovanej konzistencie. Manuálne miešanie možno vykonávať pomocou vŕtačky s nízkymi obrátkami a vhodným miešacím nástavcom.

použitie

Nanášajte pomocou oceľovej murárskej lyžice alebo hrubej zúbkovanú murársku lyžicu. Povrch upravte plastovou alebo penovou hladiacou lištou alebo hubou. Ak pracujete v období s vysokými teplotami, treba dosky SKAMOTEC 225 navlhčiť väčšom množstve vody, aby sa zabránilo rýchlemu vysychaniu. V prípade použitia na omietku majú jednotlivé vrstvy podľa normy hrúbku približne 2-8 mm. Pre minimalizáciu rizika prasklín je možné medzi vrstvy umiestniť zosilňujúce sieť zo skleneného vlákna. Pracovná doba je 20-30 minút pri teplote + 20 ° C. Dovoľujeme si upozorniť, že prvá vrstva bude schnúť rýchlejšie ako nasledujúce. Vyššie teploty dobu spracovania a tvrdnutia skráti, nižšie teploty je predlži.

pokrytie

V závislosti od typu steny a povrchu odporúčame použiť 1 balenie malty SKAMOTEC EASYMIX (18 kg), ktoré pri aplikácii vrstvy s hrúbkou 8-10 mm pokryje 1,83 m².

obmedzenie

Práca s maltou SKAMOTEC EASYMIX sa nesmie vykonávať pri teplotách pod +5 ° C a malta počas nanášania a tvrdnutia neznáša mráz a dážď.

skladovanie

V prípade riadneho suchého a skladovanie pre v neotvorenom pôvodnom balení je doba životnosti 12 mesiacov.

balenie

plastové vaky

technické údaje

typické vlastnosti

Pevnosť v tlaku	5 MPa
Hustota (za mokra)	1500 kg / m ³
Koeficient difúzie vodnej pary	≤ 7
obsah chrómu	<2 mg / kg cementu
obsah chlórů	0,003 hmotnostných%
Farba	biela
Hmotnosť, netto	18 kg
nehořlavost	A1
Číslo harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru	28245090

pridaná voda

260-270 ml na 1 kg suchej univerzálnej malty (4,7-4,9 l na balenie).

teplota nalievania

Od + 5 ° do +25 ° C.

doba otvorenia

Približne 20-30 min. pri teplote + 20 ° C.

hrúbky vrstvy

Približne 2-8 mm.

výnos:

Z 1 kg suchej univerzálnej malty možno vyrobiť približne 0,65 l mokrej malty.

Ďalšie informácie

www.skamol.com alebo volajte +45 9772 1533